

Rabat - pantalone

descrizione

ampie tasche anteriori - 1 tasca posteriore con velcro - tasca portametro - passante portamartello - tasca laterale - elastico in vita - tasche ginocchiera con posizione regolabile - massima tenuta del colore ai lavaggi (Valore certificato: 4-5 range: 1-5)

manutenzione

lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; non lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C)



RABAT - ALICANTE

cod.prod.

V181-0-02 navy
V181-0-04 antracite
V181-0-05 nero
V181-0-08 verde

normativa

EN ISO 13688:2013



taglie

S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	Poliestere: 65%	
		Armatura:	Cotone: 35%	
			twill 3/1	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	245 g/mq	
	EN ISO 105-C06 E2S: 1994	Solidità del colore al lavaggio (60 °C)	Variazione di colore : 4-5	1 - 5
			Presa del colore : 4-5	
	EN ISO 105 D01:1993	Solidità del colore al lavaggio a secco	Variazione di colore: 4 - 5	1 - 5
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Stabilità dimensionale al lavaggio (60 °C)	ordito: - 1.9 %	Max 3 %
			trama: - 1.2 %	Max 3 %
	ISO 105 E04: 2008	Stabilità del colore al sudore	Variazione di colore: 4 - 5	1-5
	ISO 105X12: 2001	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5	1 - 5
			umido: 3	1 - 5
	ISO 105-N01:1993	Solidità del colore al candeggiamento	Variazione di colore: 4	1 - 5
	ISO 105-X11:1994	Solidità del colore alla stiratura	Variazione di colore: 4 - 5	1-5
EN ISO 13934-1: 1999	Resistenza alla trazione	ordito: 1800 N	400 N	
		trama: 1000 N	400 N	
EN340/03 paragrafo 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 7.1	3,5<PH≤9,5	
EN340/03 paragrafo 4.2 (prEN 14362-1)	ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevabile	≤30 ppm	